


# ระบบป้องกันและระงับการเกิดสนิมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (Impressed Current Cathodic Protection)

## การเกิดสนิมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก




กระบวนการกัดกร่อนเป็นสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต มีสาเหตุเกิดจากปฏิกิริยาไฟฟ้า-เคมีภายในระบบ ซึ่งมีหลักการคล้ายกับเซลล์ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ โดยมีการไหลของกระแสไอเลคตรอนผ่านอิเล็กโทรไลต์จากขั้วแอโนด (Anode) ไปยัง ขั้วแคโทด (Cathode) ที่เกิดขึ้นในเหล็กเสริม ปฏิกิริยาไฟฟ้า-เคมีดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีปัจจัย 4 ประการ ต่อไปนี้

- บริเวณแอโนด เป็นบริเวณที่เกิดการกัดกร่อน เป็นจุดที่กระแสไอเลคตรอนไหลออก
- บริเวณแคโทด เป็นบริเวณที่ไม่เกิดการกัดกร่อนและเป็นจุดที่กระแสไอเลคตรอนไหลไปสู่อิเล็กโทรไลต์ เป็นสื่อไฟฟ้าที่ไอออนสามารถเคลื่อนผ่านได้ เช่น ดิน น้ำหรือคอนกรีต
- มีความต่อเนื่องของวงจรและมีน้ำและออกซิเจนเพียงพอต่อการเกิดปฏิกิริยา


ปกติเหล็กเสริมในคอนกรีตที่มี pH สูงกว่า 12 จะไม่เป็นสนิมเนื่องจากจะเกิดขึ้น Gamma ferric oxide ขึ้นมา เคลือบผิวเหล็กไว้ตามธรรมชาติ แต่เมื่อคอนกรีตเกิด Carbonation กับ  $CO_2$  จะทำให้ pH ลดลงและผิว Oxide ที่เคลือบ อยู่จะเสื่อมประสิทธิภาพทำให้เหล็กทำปฏิกิริยากับออกซิเจนและน้ำจนเกิดเป็นสนิม

ในสภาพที่มี Chloride จากเกลือหรือน้ำทะเลจะทำลายชั้นผิว Oxide ได้รวดเร็วกว่าสาเหตุ Carbonation มาก เหล็กจึงเกิดเป็นสนิมได้อย่างรวดเร็วและทำความเสียหายให้กับโครงสร้างได้อย่างมาก ดังนั้นจึงมักพบปัญหาการเกิด Corrosion อย่างรุนแรงในโครงสร้างที่อยู่ใกล้หรือในทะเล รวมทั้งโครงสร้างที่อยู่บริเวณน้ำกร่อยหรือพื้นที่ดินเค็ม



## ความเสียหายจากการเกิดสนิม


เหล็กเสริมที่เกิดการเป็นสนิมจะขยายปริมาตรออกดันคอนกรีตรอบข้างจนเกิดเป็นรอยแตกตามแนวเหล็กเสริมและทำให้ออกซิเจน น้ำและ Chloride สามารถเข้ามาทำปฏิกิริยาได้มากขึ้นเร่งให้เกิดความเสียหายเร็วขึ้น



- ภาพแสดงการเกิดสนิมบนเหล็กเสริมในคอนกรีต
- หน้าตัดเหล็กเสริมปกติ
  - เริ่มเกิดสนิมและเกิดการขยายตัวทำให้เกิด Crack
  - รอย Crack ขยายตัวออกและดันคอนกรีตแตกออก


การซ่อมรอยแตกและเหล็กเสริมที่เป็นสนิมแล้วด้วยการฉาบซ่อมด้วย Repair Mortar หรือปูนซีเมนต์ Portland ไม่สามารถหยุดยั้งการเกิดสนิมในโครงสร้างได้เป็นการถาวรเนื่องจากศักย์ไฟฟ้าที่ต่างกันของคอนกรีตเดิม และส่วนที่ซ่อมใหม่จะทำให้บริเวณส่วนที่ซ่อมใหม่ใกล้แนวเชื่อมต่อกลายเป็น Cathode และเกิดสนิมในบริเวณคอนกรีตเดิมซึ่งกลายเป็น Anode ดังภาพด้านล่าง


**การซ่อมแซม**



**หลักการเบื้องต้น**

หลักการทำงานของระบบ Cathodic Protection จะจ่ายกระแสอิเล็กตรอน จากแหล่งภายนอกเพื่อยับยั้งการเสียดังกล่าวของส่วนที่มีแนวโน้มเป็นขั้ว Anode ในเหล็กเสริม โดยหยุดขั้นตอนปฏิกิริยา  $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$  และทำให้กระบวนการเกิดสนิมยุติลง (ศักย์ไฟฟ้าขับเคลื่อนและปริมาณการจ่ายกระแสต้องปรับให้เหมาะสมเพียงพอ)





ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในระบบ Cathodic Protection สำหรับโครงสร้างใหม่อยู่ระหว่าง 0.2-2.0 mA/m<sup>2</sup> และสำหรับโครงสร้างเก่าประมาณ 2.0-20 mA/m<sup>2</sup> ดังนั้นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจะต้องจ่ายพลังงาน 1-3 Watt/1000 m<sup>2</sup> สำหรับโครงสร้างใหม่ และ 3-15 Watt/1000 m<sup>2</sup> สำหรับโครงสร้างเก่า

**องค์ประกอบ**



Rectifier  
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า



Titanium Anode Mesh  
ขั้วแอโนดชนิด mesh



Titanium Ribbon Mesh  
ขั้วแอโนดชนิด ribbon



Reference Cells  
เซลล์อ้างอิง

**การทดสอบ**



ตัวอย่างไม่ติดตั้ง ICCP



ตัวอย่างติดตั้ง ICCP